Silicona N



Silicona neutra

WEICON Silicona N está exenta de diluyentes, reticulante neutra, anticorrosiva, gran fuerza adhesiva, elasticidad permanente, resistente a la intemperie, al envejecimiento, a los productos químicos y a temperaturas hasta +180°C (+356°F), extrema elasticidad (alargamiento a la rotura de aprox. 550%) y es de aplicación universal. Silicona N ofrece una excelente adherencia a metales, vidrio, cerámica y numerosos otros materiales.

Silicona N puede aplicarse en el procesamiento de plásticos, en la industria energética y electrotécnica, en la construcción de recintos feriales y almacenes y en una gran cantidad de otros campos industriales.

Datos técnicos

Base Polisiloxano mon	ocomponente (acetato)
Densidad	1,01 g/cm ³
Viscosidad	Pastoso
Resistencia a la fluencia (ASTM D 2202)	1 mm
Temperatura de procesamiento	+5 hasta +35 °C
Formación de la primera capa*	7 min.
Velocidad de endurecimiento (en las primeras 24 horas)	2 -3 mm
Variación de volumen (DIN 52451)	<-6 %
Holgura máxima	5 mm
Ancho máximo de la ranura	25 mm
Estabilidad de almacenamiento (+5°C hasta +25°C)	12 meses
Dureza Shore A (SIN 53505 / ASTM D 2240) ± 5	20
Alargamiento a la rotura según ISO 37, S3A	550 %
Resistencia a la tracción según ISO 37, S3A	1,5 N/mm²
Valor de tensión de dilatación con 100% según ISO 37, S3A	0,4 N/mm²
Absorbción de movimiento max.	25 %
Clase de material de construcción (DIN 4102)	B 2
Resistencia a la temperatura	-50 hasta +180 °C

*a 50% humedad relativa del aire y +23°C.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa. Muchas suciedades, como p. ej. el aceite, la grasa o el polvo, pueden ser eliminadas con el WEICON Limpiador de Superficies. En superficies metálicas muy sucias recomendamos el WEICON Desengrasante S; para eliminar residuos de pinturas o de adhesivos, se puede aplicar el WEICON Quitapinturas y Adhesivos. La mayoría de materiales puede ser pegado sin problemas. Para ciertos materiales o requerimientos especiales, recomendamos el uso de un primer. Un pretratamiento mecánico de la superficies, p. ej. lijado o chorro de arena, puede mejorar considerablemente la adhesión

Procesamiento

Formas de aplicar.

Pistola para cartuchos de 310 ml, pistola neumática (recomendamos un tipo con pistón), sistemas de dosificación

Unir las partes a pegar.

Para garantizar una humectación óptima, las partes deben ser unidas antes de que se haya formado la primera piel en el adhesivo (tiempo de formación de la primera capa).

Almacenamiento

Si el envase aún no se ha abierto y se almacena en clima normal (+23°C a una humedad relativa del aire de 50 %), los adhesivos y selladores elásticos de WEICON pueden conservarse 12 meses.

Seguridad y salud

En el procesamiento de los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:

13400310 Silicona N 310 ml transparente

Productos complementarios

13250000 Cuchillo para Cartuchos, 310 ml 13250001 Pistola Dosificadora, 310 ml 13250002 Pistola Dosificadora Especial, 310 ml 13250009 Pistola de Cartuchos Neumática, 310 ml 13955031 Boquilla Cordón V, 310 ml

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantia para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.