

## Ficha técnica

Fecha de modificación: 08.12.2017 - Página 1/2

# Anti-Seize - Pasta de Montaje



### Protección duradera contra la corrosión, el agarramiento y el desgaste

WEICON Anti-Seize es resistente a altas temperaturas y dispone de un extraordinario efecto separador.

El Anti-Seize se usa como sustancia protectora, antiadherente y lubricante para piezas de servicio pesado. Las partes sólidas ajustadas óptimamente entre sí y los aditivos seleccionados ofrecen una amplia gama de aplicaciones.

Anti-Seize protege contra la corrosión, agarramiento y desgaste, deslizamientos intermitentes, oxidación, herrumbre de contacto y reacciones electrolíticas («soldadura en frío»).

### Datos técnicos

Aceite básico	Mezcla de aceite sintético
Color	Antracita
Densidad a +20°C (DIN 51757)	1,16 g/cm <sup>3</sup>
Aparato SRV Coeficiente de Fricción	0,13
Coeficiente de fricción total	0,14 μ
Coeficiente de fricción rosca	0,13 μ
Coeficiente de fricción - lado inferior de la cabeza	0,15 μ
Prueba VKA (DIN 51350) Carga	4.200 N
Prueba VKA (DIN 51350) Carga de soldadura	4.400 N
Prueba VKA (DIN 51350) Valor esférico (1 Min / 1000N)	0,5 mm
Penetración trabajada (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Contenido de azufre (DIN 51400)	<0,1 %
Resistencia al agua (DIN 51807)	0 - 90

### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

Resistencia a la compresión (DIN 53281-83)	230 N/mm <sup>2</sup>
Test de niebla salina	>170 h
Conductividad térmica	0,3 W/m.K
Fuerza dieléctrica	0,47 kV/mm
Resistencia específica	1,2 x 10 <sup>15</sup> Ohm/cm
Resistencia a la temperatura	-180 hasta 1.200 °C
Código ISSA	53.402.71/72/73/74/75/76/77/78/79/80
Código IMPA	45 08 71/72/73/74/75/76/77/78

### Preparación de la superficie

Limpiar y desengrasar las superficies. Aplicar la pasta de montaje de manera uniforme. La pasta Anti-Seize está indicada exclusivamente para el uso específico de su principio activo, pero no sustituye a una lubricación con aceite o grasa.

### Procesamiento

Aplicar la pasta de montaje de manera uniforme. La pasta Anti-Seize está indicada exclusivamente para el uso específico de su principio activo, pero no sustituye a una lubricación con aceite o grasa.

### Almacenamiento

Mantener el contenedor seguramente sellado. No almacenar junto con oxidantes. Almacenar en un lugar seco y a temperatura ambiental.

Los envases originales cerrados pueden ser almacenados por 24 meses.

### Seguridad y salud

En el procesamiento de los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Envases disponibles:

26000001	Anti-Seize - Pasta de Montaje 10 g
26000003	Anti-Seize - Pasta de Montaje 30 g
26000012	Anti-Seize - Pasta de Montaje 120 g
26000040	Anti-Seize - Pasta de Montaje 400 g
26000045	Anti-Seize - Pasta de Montaje 450 g
26000050	Anti-Seize - Pasta de Montaje 500 g
26000085	Anti-Seize - Pasta de Montaje 85 g
26000100	Anti-Seize - Pasta de Montaje 1,0 kg
26000180	Anti-Seize - Pasta de Montaje 1,8 kg
26000200	Anti-Seize - Pasta de Montaje 200 ml
26000500	Anti-Seize - Pasta de Montaje 5,0 kg
26000910	Anti-Seize - Pasta de Montaje 10,0 kg
26000920	Anti-Seize - Pasta de Montaje 20,0 kg

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## Ficha técnica

Fecha de modificación: 08.12.2017 - Página 2/2

### Productos complementarios

10953001 Espátula de Procesamiento, corto  
10953003 Espátula de Procesamiento, largo

---

#### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

---

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es